



## **Fugenarbeiten im Winter**

### **Empfehlung**

Obwohl das Material, gemäss Hersteller, bei Temperaturen zwischen 5 – 32 ° C verarbeitet werden kann, haben unsere Erfahrungen gezeigt, dass Fugenarbeiten am erfolgreichsten bei Temperaturen zwischen 15 – 22 ° C ausgeführt werden. Denn meistens ist die Temperatur des Bauteils nicht gleich wie die Umgebungstemperatur.

### **Problematik**

Bei tiefen Temperaturen unter 5 ° C kann der Dichtstoff nicht mehr aushärten und haftet in der Folge nicht.

Bei sehr hohen Temperaturen über 32 ° C geschieht das Gegenteil. Der Dichtstoff wird hart, bevor er abgeglättet werden kann. Solche Arbeiten werden vorzugshalber in den Morgenstunden oder zumindest auf der Schattenseite ausgeführt.

**Werden Fugenarbeiten im Aussenbereich bei unter 5 ° C oder über 32 ° C gewünscht, können wir keine Garantie übernehmen.**